

Lamela dekoracyjna

12x27, 6x27, 15x30, 20x40



Karta Techniczna Produktu (KTP)

1. Materiał:

MDF

2. Opłaszczowanie:

folia pre-impregnat, korek naturalny, fornir naturalny

3. Spoiwo:

klej termotopliwy

4. Zastosowanie/funkcjonalność:

dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego; zabezpieczenie ścian przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

5. Parametry techniczne:

Typ lameli	Parametr	Lamela 12x27	Lamela 6x27	Lamela 15x30	Lamela 20x40
Grubość i tolerancje lameli [mm]		12 ^{+0.5/-0}	6 ^{+0.5/-0}	15 ^{+0.5/-0}	20 ^{+0.5/-0}
Szerokość i tolerancje lameli [mm]		27 ^{+0.5/-0}	27 ^{+0.5/-0}	30 ^{+0.5/-0}	40 ^{+0.5/-0}
Tolerancja długości lameli [mm]		+0/-2			
Gęstość płyty		600-800 kg/m ³			
Tolerancja kątowa cięcia		90° +/-3°			
Odporność termiczna		max 50°C			

6. Sposób montażu:

Klej montażowy. Do mocowania wyrobu nie stosować klejów montażowych zawierających rozpuszczalniki. Co najmniej 24 godziny przed docelowym montażem należy przeprowadzić klejenie próbne celem stwierdzenia czy zastosowany klej montażowy nie powoduje uszkodzeń wyrobu oraz sprawdzenia wytrzymałości uzyskanego połączenia.

7. Przechowywanie:

chronić przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych, zawiłoceniem; przechowywać w suchych i zamkniętych pomieszczeniach w pozycji poziomej (w warunkach mieszkalnych) z dala od źródeł ciepła; przechowywać w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%

8. Zalecenia:

do czyszczenia zabrudzeń nie stosować środków chemicznych; wyrób montować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, chronić przed wilgocią i temperaturami powyżej 50°C.

9. Informacje dodatkowe:

MDF ma właściwości higroskopijne, co może skutkować rozszerzaniem się materiału pod wpływem wilgoci; materiał jest podatny na odprężenia powodujące odchyłki prostoliniowości; te naturalne cechy materiału nie mogą być traktowane jako wady produktu; emisja formaldehydu: Klasa E05, E1

Wyroby objęte niniejszą Kartą Techniczną są zgodne z europejskim rozporządzeniem REACH nr 1907/2006 i nie zawierają substancji wymienionych na liście kandydackiej SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy).

Lamele nie są produktami budowlanymi i nie podlegają dyrektywie 305/2011.

Informacje zawarte w niniejszym KTP mają na celu zapewnienie prawidłowego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, ponieważ warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Mixpol Profile zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach KTP bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.